


# Teknisk datablad

**Navn:**

RAKO Betonico

**Farve:**

Mørk Beige

**Fibernet:**

Ja (30x30 cm ark)

**Format:**

4,8x4,8 cm

**Rektificeret:**

Ja

**Tykkelse:**

9,0 mm

**Skridgruppe:**

R10 | B

**Type:**

Coloured body porcelain tile

| Teknisk parameter          | Testmetode   | Standardkrav<br>EN 14411 BIA GL                                    | RAKO Betonico serien                                   |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                            |              | Overflade: $90 \text{ cm}^2 < S \leq 190 \text{ cm}^2$             | Overflade: $90 \text{ cm}^2 < S \leq 190 \text{ cm}^2$ |
| Længde- og breddeafvigelse | ISO 10545-2  | $\pm 0,5\%$                                                        | $\pm 0,4\%$                                            |
| Tykkelsesafvigelse         | ISO 10545-2  | $\pm 5\%$                                                          | $\pm 5\%$                                              |
| Vandabsorbering            | ISO 10545-3  | $\leq 0,5\%$                                                       | $\leq 0,3\%$                                           |
| Bøjningsmodstand           | ISO 10545-4  | Min. $35 \text{ N/mm}^2$                                           | $40 \text{ N/mm}^2$                                    |
| Brudstyrke                 | ISO 10545-4  | Tykkelse:<br>$\geq 7,5 \text{ mm.} - \text{Min. } 1.300 \text{ N}$ | 2.000 N                                                |
| Slidstyrke                 | ISO 10545-7  | PEI 1-5                                                            | PEI 4                                                  |
| Frostsikkerhed             | ISO 10545-12 | Påkrævet                                                           | Frostsikker                                            |
| Overflade kvalitet         | ISO 10545-2  | Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl                          | Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl              |

| Kemisk modstand                     |              |                      |       |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-------|
| Husholdnings-kemikalier             | ISO 10545-13 | Min. GB              | GB    |
| Lavkoncentreret syrer og baser      | ISO 10545-13 | Fra GLA, GLB til GLC | GLA   |
| Modstandsdygtighed mod misfarvning. | ISO 10545-14 | Min. kl. 3           | Kl. 3 |

## Rengøring og vedligeholdelse:

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med Fila Deterdek, og en dertil passende skuresvamp eller skuremaskine ved større områder.

Til daglig rengøring anbefaler vi Fila Cleaner og et system med mikrofibermopper. Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt sæber eller andre ikke-hensigtsmæssige rengøringsmidler, kan disse fjernes med Fila PS87 grundrens.